



Tanım:

Sentetik katkı, yapışma gücü artırılmış, fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda, su emme oranı % 3'ün üzerinde olan küçük ve orta boy fayans, seramik ve doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama:

Sadece su ilave edip matkap ile iyice karıştırmak sureti ile hazır hale gelir. Yavaş devirli matkap ile homojen hale gelene kadar karıştırıp 5 dakika dinlenmeye bırakılıp, herhangi bir ilave yapmadan tekrar karıştırılır. 25 kg Teknofay için 6,0-7,0 lt. civarında su kullanılır.

Özellikleri:

Su geçirgenliği çok azdır. Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklıdır. Esnek ve uygulaması kolaydır, yüksek yapışma özelliğine sahiptir, düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam ve aynı zamanda terazisinde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalı ve TEKNOREP ile tamir edilmelidir. Yüzeyde yağ, kir ve pas bulunmamalıdır. Mermer, seramik ve paledyen üzerine uygulama yapılacaksa yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Beton zemin nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Dikkat:

Uygulama sırasında iş elbisesi, koruyucu eldiven, iş gözlüğü ve maske kullanılmalıdır, malzeme cilde ve göze temas ettirilmemelidir temas ettirilmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

Kalite Belgeleri:

TS 11140 EN 12004/20.03.2002

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
AÇIK BEKLETME SÜRESİ ÇEKME YAPIŞMA MUKAVEMETİ	En az 30 dk. Sonra 5 kg / cm ² (EN 1346)
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥5 kg / cm ² (EN 1348)
KAYMA	≤0,5 mm (EN 1308)
RENK	Gri veya beyaz
KULLANMA SÜRESİ	30 dakika.
SERTLEŞME SÜRESİ	4 saat.
DERZ DOLGU İÇİN HAZIR HALE GELME	24 saat.
SARFIYAT	1 mm için 1,3 kg/m ²
KULLANILACAK SU MİKTARI	25 kg. için 6 - 6,5 lt.
ZEMİN SICAKLIĞI	+5°C - +25°C
AMBALAJ	25 kg'lık kraft torba
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Kuru ortamda saklanmalıdır.
SICAKLIK DAYANIMI	(-30°C) - (+80°C)