



#### Tanım:

Çimento ve akrilik esaslı çift bileşenli tam esnek, sürme esaslı su izolasyon malzemesi

#### Kullanım Alanları:

Teraslarda, banyo, wc, balkon gibi ıslak hacimler, İstinad duvarları, temeller, bodrum perdeleri gibi betonarme yapılar, Yüzme havuzu, süs havuzu, su depoları gibi sürekli suya maruz kalan yerler. Toprakla temas eden minarel yüzeylerde

#### Özellikleri:

İç ve dış ortamlarda kullanılabilir. Büzülme ve çatlama yapmaz. Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur. Korozif ve zehirli madde içermediğinden su depolarında kullanılabilir. UV dayanımı istenen yerlerde tek parça eksiz bir kaplama oluşturur.

#### Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde boya, yağ, zift, kür malzemesi bulunması halinde bunlar kazınmalıdır. Gevşek parçalar, tahta takozlar çıkartılmalı ve Teknorep tamir harcıyla doldurulmalıdır.

Keskin köşe ve kenarlara tamir harcıyla pah

yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ıslatılıp suya doymun hale gelmesi sağlanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

#### Malzemenin Hazırlanması:

Sıvı bileşim 2, temiz bir uygulama kabına boşaltılıp, toz bileşim 1'in tamamı dökülerek, bütün topraklar kayboluncaya kadar, mixer yardımıyla iyice karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlendirilip, yeniden karıştırılır.

#### Uygulama:

Suya doymun yüzeye rutubetini kaybetmeden iyi karıştırılıp dinlendirilmiş TEKNOMER 200 fırça ve/veya mala yardımıyla yüzeye tatbik edilir. Malzemenin ilk prizini almasına müteakip 1. kat uygulamanın dik doğrultusunda 2. kat uygulama yapılır. Eğer istenirse katlar arasında taşıyıcı cam elyaf donatı olarak kullanılabilir

#### Sarfiyat:

1 kat için ortalama 1-1,5 kg/m<sup>2</sup> arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
RENK	Gri
YAPIŞMA DAYNIMI	≥ 10 kg / cm <sup>2</sup>
SERVİS SICAKLIĞI	-20°C +80°C
UYGULANACAK ZEMİN SICAKLIĞI	+5°C - +35°C
DİNLENDİRME SÜRESİ	5 dakika
ÇALIŞMA SÜRESİ	(20°C de) 2 saat
KAPILAR SU EMMESİ TS EN 12808-5	< 0,10 gr
BASINÇLI SU TESTİ	7 BAR (pozitif)
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥15 kg / cm <sup>2</sup>
ÇATLAK KÖPRÜLEME	0.75 mm
KULLANIMA AÇILIŞ	Kullanıma Açılış
MEKANİK MUKAVEMETİ	2 gün
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ	7 gün
AMBALAJ	30 kg lık set (20 kg. toz + 10 kg sıvı)
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay. +5°C üzerinde depolanmalı
Bu değerler 23°C ve % 50 nispi nem için verilmiştir. Dış yüzey uygulamalarında ilk 12 saat yağmur, güneş ve rüzgardan korunmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken yerler şap veya fayans gibi malzemelerle kapatılmalıdır.	