



Tanım:

Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi

Kullanım Alanları:

Islak hacimli yüzeylerde, meyilli teras çatılarda, silo depo ve binaların dış cephelerinde, Betonarme ,galvaniz sac, poliüretan köpük, çinko ve PVC saçak, gizli dere yüzeylerinde elastik su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

uzaklaştırılmalı.Nemli yüzeylere uygulama yapılmaz. Yüzey çok tozuyan bir yüzey ise TEKNOLATEX ile önceden astar kat atılmalıdır.

Genel Özellikleri:

Düşük sıcaklıklardaki esnekliği sayesinde uzun ömürlü çatılama direnci Dolu etkisine dayanıklılık (teraslar için önemli)

Zor yüzeylerde bile çok iyi aderans Karbonatlaşmaya karşı çok iyi koruma Göllemiş su geçişine karşı çok iyi direnç Fırça veya rulo ile direkt uygulanır. Üzeri boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir.

Uygulama:

Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak astar TEKNOMER 300 %50 su ilave edilerek. Astar katın kurumasından sonra Teknomer 300 rulo veya fırça ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir (Belirtilen süreler 23 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır).

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam ve kuru olmalı, zayıf parçalar yüzeyden

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz
ORTAM SICAKLIĞI	+5°C - +35°C
MEKANİK MUKAVEMET KAZANMA SÜRESİ	5 Gün
YOĞUNLUK	1,36 kg / lt.
SU GEÇİRİMSİZ HALE GELME SÜRESİ	7 gün
KATLAR ARASINDA BEKLEME SÜRESİ	5 Saat
YÜZEY KORUMA SÜRESİ	4-5 Saat
SARFIYAT	1-1.5 kg./m ²
SON MUKAVEMETİNE ULAŞMA SÜRESİ	14 Gün
ELASTİKİYET	%250
UV DAYANIMI	Var
SU GÖLLENMESİNE DİRENÇ	Var
SICAKLIK DAYANIMI	(- 30°C) - (+120°C)
AMBALAJ	20 kg. Iık plastik kovalarda
RAF ÖMRÜ	Kapalı orijinal pakette, kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Ambalaj ağzı kapalı tutulmalıdır.

Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.