

**Tanım:**

Sentetik polimer katkılı, yapışma gücü artırılmış ince uygulamalar için özel formüle edilmiş kendiliğinden yayılan (Self Leveling) zemin kaplama harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer, doğal granit, parke, PVC ve halı gibi malzemelerin yapıştırılacağı zeminleri düzeltmek için kullanılır.

Özellikleri:

Kendiliğinden yayılma ve çabuk donma özelliğine sahiptir. Mobilya ve tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır. Çok ince kalınlıklarda bile çatlama yapmaz ve mükemmel yapışır. Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılabilir. Tek uygulamada 1 cm den kalın uygulama yapılamaz.

Karıştırma:

Teknoself tek komponentlidir. Homojen karışımı sağlamak için yavaş devirli bir matkap ve karıştırıcı uç kullanılması tavsiye edilir. Kovaya 5 - 6 lt su konulur, sonra toz malzeme yavaş yavaş ilave edilir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırma işlemine devam edilir. Karıştırma suyunun miktarı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Tamamen karışmış malzeme, ortam

sıcaklığına bağlı olarak 30 dakikada yayılıp düzeltilerek kullanılması gerekir.

Zemin Hazırlanması:

Şap yapılacak zemin temiz, tozsuz, düzgün, sağlam olmalıdır. Zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Yüzeydeki çukurluklar TEKNOREP ile tamir edilmelidir. Yüzeyde yağ, kir ve pas bulunmamalıdır. Kuru yüzeyler hafif nemlendirilmeli fakat su birikintisi bırakılmamalıdır. Uygulama öncesi daha iyi aderans için Teknolates kullanılmamalıdır.

Uygulama:

Teknolates sürülmüş zemine, hazırlanan malzeme yayılarak dökülür. Yüzeydeki hava kabarcıklarını yok etmek için kirpi rulo kullanılabilir. Uygulama yapılabilmesi için hava sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır. Uygulamadan sonra zemin bir gün boyunca sudan korunmalıdır. Sürekli suya maruz yerlerde kullanılmamalıdır.

Not:

Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
RENK	Gri
MALZEMENİN YAPISI	Mineral dolgular ve polimer içerir.
BASINÇ DAYANIMI	300 kg / cm ²
EĞİLME DAYANIMI	50 kg / cm ²
UYGULANACAK ZEMİN SICAKLIĞI	+5°C - +35°C
RÖTRE	% 0
İŞLENEBİLME SÜRESİ	30 Dakika
TAM ÖZELLİĞİNİ KAZANMA	24 saat
KULLANIM MİKTARI	1 mm için 1.8 kg/m ²
BİR KAT İÇİN MİN. KALINLIK	2 mm
BİR KAT İÇİN MAX. KALINLIK	10 mm olmalıdır