

Tekno Ayraç Sıvı

Baskı Beton İçin Kalıp Ayırıcı



Ürün Tanımı

Tek bileşenli, sıvı halde, baskılı beton sistemlerinde hem kalıp ayırıcı, hem de renklendirici, eskitilmiş yüzey görünümü veren üründür.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekânlar,
- Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar,
- Alışveriş merkezleri, fuar alanları,
- Baskılı beton sistemlerinde kullanılan kalıplarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Baskılı beton sistem kalıplarının betona yapışmasını ve kenarların kırılmasını önler.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını önler.
- Kalıp desenlerinin beton yüzeyine tam olarak yansımını sağlar.
- Uygulandığı yüzey sertleştiricili beton yüzeyinde eskitilmiş etkisi verir.
- Değişik renklerde etki verebilir.

Uygulama Talimatları

Beton yüzey sertleştirici uygulamasından sonra Tekno Ayraç Sıvı, ürün yüzeye tamamen serpilir. Kalıplar ile baskı sistemine geçilir. 1-2 gün sonra istenilen yüzeye göre basınçlı yıkama işlemine geçilir. Yüksek basınçla yıkama daha az eskitilmiş görüntü verirken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş yüzey görüntüsü verir.

Sarfiyat: Yaklaşık 400 gr - 100 gr

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan birkaç gün sonra sertleşme tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak yapılabilir.

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Temizlenebilme Süresi: 20°C sıcaklıkta yaklaşık 4 saat

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Ürün ciltte tahriş yapabilir.
- Koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.
- İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Teknoser baskı duvar uygulamasında hem kalıp yüzeyine hem de harç üzerine püskürtülerek uygulanmalıdır.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler	
Renk	Şeffaf
Sıvı Yoğunluğu	~1,00
Ambalaj	17 lt Teneke
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır. Kuru ortamda saklayınız.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık değerlerdir.