

Teknolates 200

Brüt Beton Astarı



Bayındırlık Poz Noları: 04.524/15 – 04.555/03

Ürün Tanımı

Akrilik dispersiyon polimer esaslı, alçı ve sıva altı brüt beton yüzeyler, yatay ve baş üstü uygulamaları için sıva astarı.

Kullanım Alanları

- İç mekânlarda; duşey ve tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeye aderansını arttırmak için,
- Tavan sıvalarında astar olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.
- Uygulaması kolaydır.
- Çimento ve alçı esaslı sıvalarda hızlı su kaybını önler.
- Yüksek su geçirimsiz özelliği sahiptir.

Uygulama Talimatları

Yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, çimento şerbeti, göllenmiş su, yağ, gres, parafin, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler uzaklaştırılmış ve temiz olmalıdır. Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar gibi uygun mekanik hazırlama teknikleri ile hazırlanmalıdır. Tüm toz, gevşek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama öncesinde tercihen fırça ve/veya vakum ile tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında, TEKNOLATEX 200 'ün 12 kg.'lık kovasına maksimum 6 lt su konularak düşük devirli (400-600 rpm) bir karıştırıcı ile homojen olacak bir biçimde karıştırılmalıdır. TEKNOLATEX 200 ile çalışma yapılırken belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Yüzeye fırça, rulo ve püskürterek uygulayınız.

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Farklı uygulamalar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün, tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
- Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler	
Renk	Yeşil, Kırmızı
Yoğunluk	1,54 (± 0,05) kg/ltr
Ambalaj	3 kg ve 20 kg'lık kova
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay
Uygulama Bilgileri	
Tüketimi	150-250 gr/m ² tek kat için yüzeye bağlı olarak
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	45 – 60 dk.
Tam Kuruma Süresi	24 saat

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.